



MUSCHELKALK Fugenmörtel fein

MuKa FU fein

Für Fugarbeiten im Innen- und Außenbereich, für Steinmaterial aller Art.



Anwendungsbereiche:



Zum Verfugen von Sicht- und Verblendmauerwerk.
Geeignet auch für dauerhaft trockenes, gipshaltiges Mauerwerk (Wasser mit geeigneten Mitteln von der Fassade ableiten).
Für Neu- und Altbauten.

- Für innen und außen.

Eigenschaften:

- Mineralisch
- Leicht verarbeitbar
- Frostbeständig

Materialbasis:

Bindemittel aus Muschelkalk aus gewaschenen, gebrannten und gelöschten Seemuscheln und Puzzolan.
Ausgesuchte Gesteinskörnung aus geprüften Vorkommen nach DIN EN 13139.

Technische Daten:

Normalmauermörtel	nach DIN EN 998-2
Mörtelklasse	M 2,5
Körnung	bis 1,2 mm
Fugenbreite	mindestens 5 mm
Fugentiefe	mindestens 15 mm
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +30°C (Luft, Objekt- und Materialtemperatur)

Untergrundvorbereitung:

Vor Beginn der Fugarbeiten muss das Mauerwerk mindestens 3 bis 4 Wochen alt sein.
Die Fugen mindestens 1,5 cm tief flankenfrei auskratzen.
Grobe Mörtelreste und lose Teile sorgfältig entfernen.
Prüfen, ob sich im Mauerwerk Hohlräume befinden.
Diese Hohlräume vor dem Verfugen sorgfältig mit Mörtel verschließen, da hier lokale Wasseranreicherungen möglich sind, die zu Ausschwemmungen und somit zu Fassadenverschmutzungen führen können.
Fassadenflächen gut vornässen.



MUSCHELKALK Fugenmörtel fein

MuKa FU fein

Verarbeitung:	<p>Mörtel gut erdfeucht anmischen. In das vorgenässte Fugennetz wird der Fugenmörtel gut verdichtet eingebracht. Arbeitsweise nach DIN: 1. Arbeitsgang: erst Stoßfuge, dann Lagerfuge 2. Arbeitsgang: erst Lagerfuge, dann Stoßfuge Verfugte Fassadenfläche mit feinem Handbesen nachträglich sorgfältig abfegen. Nicht mit anderen Stoffen mischen. Abhängig von der Wasseraufnahme des Steines und den Witterungsbedingungen während der Verarbeitung kann der Farbton des Mörtels abweichen. Zur Vermeidung von witterungs- und verarbeitungsbedingten Farbunterschieden nur ganze Gebinde verarbeiten und Material einer Charge an zusammenhängenden Flächen verwenden. Zum Farbabgleich empfehlen wir das Anlegen einer Musterfläche.</p>
Nachbehandlung:	<p>Der frische Mörtel muss vor frühzeitiger Austrocknung, Schlagregen und Frosteinwirkung geschützt werden, ggf. durch Folie.</p>
Materialverbrauch:	<p>30 kg = ca. 19,0 Liter gebrauchsfertiger Mörtel. Bei NF-Ziegelmauerwerk ca. 5 m² pro Sack (Fugentiefe 20 mm/ Fugenbreite 12 mm). Bei DF-Ziegelmauerwerk ca. 4 m² pro Sack (Fugentiefe 20 mm/ Fugenbreite 12 mm).</p>
Lieferform:	<ul style="list-style-type: none">• 30 kg Sack, 42 Sack / Palette
Lagerung:	<ul style="list-style-type: none">• Witterungsgeschützt und trocken, auf Holzrost oder Palette,• In geschlossenen Räumen bis zu 12 Monaten lagerfähig
Entsorgung:	<p>Ausgehärtete Produktreste können unter Abfallschlüssel 170904 als Bauschutt entsorgt werden.</p>
Reinigung:	<p>Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.</p>
Sicherheitshinweis:	<ul style="list-style-type: none">• Für Kinder unzugänglich aufbewahren.• Weitere Hinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis:	<ul style="list-style-type: none">• Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tieferen Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.• Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen sowie zu hohen (>30 °C) und zu niedrigen (<5 °C) Temperaturen schützen.• Ansteifendes Material nicht erneut mit Wasser aufrühren.• Die Angaben der Steinhersteller zur Wasseraufnahme sind zu beachten. Die Norm DIN EN 1996-1-1/NA (Eurocode 6) sagt im Abschnitt 9.1 dazu aus: „Bei stark saugfähigen Steinen und/oder ungünstigen Witterungsbedingungen ist ein vorzeitiger Wasserentzug aus dem Mörtel durch Vornässen der Steine oder andere geeignete Maßnahmen einzuschränken“.• Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke, sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen.• Wir empfehlen insbesondere die folgenden Regelwerke zu beachten: DIN EN 998-2 und DIN EN 1996-2/NA.



MUSCHELKALK Fugenmörtel fein

MuKa FU fein

Hinweis:

- Für die Herstellung werden nur ausgesuchte und laufend geprüfte Rohstoffe verwendet. Die zur Herstellung von Muschelkalk verwendeten gewaschenen Seemuscheln weisen leichte Farbunterschiede auf. Diese Farbschwankungen resultieren aus den natürlichen Rohstoffen und stellen keinen Mangel des Produktes dar.
- Kann Spuren von Pyrit (Eisensulfid) enthalten.
- In Zweifelsfällen sind Probeflächen anzulegen.

Qualitätskontrolle:

- Unterliegt der ständigen Eigen- und Fremdüberwachung.
- Produktion und WPK sind gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 22.03.2021